

# Beurteilungsnorm für Fensterglas

Isolierglas ist ein optisches Erzeugnis. Es darf kleine, unauffällige und vereinzelt auch visuelle Fehler, wie Kratzer aufweisen.

Mängelrügen werden nur anerkannt, wenn bei stehender Betrachtung aus einer Distanz von 3 Metern die Durchsicht beeinträchtigt und das ästhetische Gesamtbild gestört ist.

Bei der Beurteilung von Mängelrügen sind nachfolgend aufgeführte Fehler noch zulässig und berechtigen den Besteller nicht die Auswechselung der Isolierverglasung zu verlangen.

## Falz- und Randzonen

Kratzer	Summe der Einzellängen max. 135 mm Einzellänge max. 45 mm
Haarkratzer	nicht gehäuft, erlaubt

## Hauptzone

Kratzer	Summe der Einzellängen max. 60 mm Einzellänge max. 25 mm
Haarkratzer	nicht gehäuft, erlaubt

## Erläuterungen

Falz- und Randzone	Fläche 10 % der jeweiligen lichten Breiten- und Höhenmasse
Hauptzone	Restliche Glasfläche